

SCHEDA TECNICA

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| TUTTOLEGNO AD ACQUA | | 5558 | |
| IMPREGNANTE PROTETTIVO A FINITURA CERATA | | | |
| INTERNO ESTERNO LEGNO | | | |
| ASPETTO SATINATO RAPIDA ESSICCAZIONE PROTEGGE E RISANA IL LEGNO INODORE LASCIA RESPIRARE | | | |
| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | E' un prodotto ad acqua per la protezione di ogni tipo di legno, nuovo o sverniciato. Protegge, colora e risana il supporto rendendo il legno idrorepellente. Evidenzia le venature senza alterarle e conferisce al legno un aspetto satinato, ceroso, morbido e naturale. | | |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE <small>Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"</small> | a base di resine acriliche, additivi e pigmenti specifici. | | |
| | Peso specifico | 1,02 - 1,05 kg/L a 20 °C secondo le tinte | |
| | Viscosità | DIN 4 a 20 °C = 18"-25" | |
| | Resa pratica | 10-12 m ² /L per mano di prodotto | |
| | Aspetto del film | Satinato | |
| GAMMA COLORI | Incolore 035 e tinte di cartella; prodotto a tintometro Rovermix 2. | | |
| CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE | Attrezzatura | % diluizione in volume | Diluente |
| | Pennello | 15 (1 ^a mano) 10 (2 ^a mano) | Acqua |
| SISTEMA APPLICATIVO | LEGNO NUOVO O SVERNICIATO Pulire accuratamente la superficie da trattare, eliminando ogni traccia di polvere, olio, grasso o cera. Lo stesso vale per eventuali residui di sverniciatori utilizzati. Carteggiare e levigare, se necessario. Applicare 2 mani di TUTTOLEGNO AD ACQUA., intervallate da leggera carteggiatura. Si consiglia una terza mano per legni assorbenti | | |
| ESSICCAZIONE | A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 1 ora. La seconda mano dopo 6-7 ore. | | |
| AVVERTENZE | Per l'esterno si consigliano tinte colorate perché il pigmento conferisce una maggiore protezione al legno dai raggi UV. Miscelare bene i prodotti colorati prima dell'applicazione. I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. | | |

CQ Rev 4 aprile 2015

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA